



## VÍZZEL HÍGÍTHATÓ BELSŐ TÉRI FALAKK

**Alkalmazási terület:** belső téri, kemény- és puhafa felületek, bútorok, iskolabútorok, gyermek bútorok, tornaszerek, lambériák stb. bevonására alkalmas. A belső téri fa gyermekjátékokra a legújabb európai engedélyekkel is rendelkezik. A fa színét nem változtatja meg. A fa természetes légzését nem gátolja. Gyorsan szárad. Bevonata kemény, de rugalmas. Farontó gombák és rovarok ellen nem véd.

**Választék:** színtelen, színes lazúr és fedő festék, fényes, selyemfényű, selyemmatt és matt választékban kapható. A megjelölt színek csak a megszáradt bevonatra értendők, a folyékony lakk színe ettől eltérő!

### Minőségi jellemzők:

**Külső:** sűrű, tejszerű folyadék

**Kémhatás:** 7-8 pH

**Sűrűség:** kb. 1,0 g/cm<sup>3</sup>

**Nemillóanyag tartalom:** min. 35%

**Hígítható:** csapvízzel

**Minimális filmképzési hőmérséklet:** 12 °C

**Tűzveszélyesség előírás:** „E” nem tűzveszélyes

**Kifolyási idő:** min. 30 s (Mp4)

**Száradási idő:** 20 °C-on max. 2 óra

**Csiszolhatóság:** 2 óra után, szárazon

**Átvonhatóság:** min. 2 óra

**Kiadósság:** 80-100 g/réteg/m<sup>2</sup>

**VOC tartalom:** 0 g/liter

**Tárolási, garanciális idő:** 2 év

**F A G Y É R Z É K E N Y !**

**Felépítés:** tiszta akrilát polimer vizes-diszperziós kötőanyag-alapú, speciális adalékanyagokat tartalmazó lakk. A színes változat fényálló, mikronizált pigmentekkel készül.

K Ö R N Y E Z E T K Í M É L Ő ! N E M T Ű Z V E S Z É L Y E S !

### Használati útmutató:

**A fafelület előkészítése:** száraz, gyalult, fimonra csiszolt és portalanított, gyanta, olaj- és viaszmaradványoktól mentes fafelületre lakkozhatunk. A fafelület alapozása: első réteggént a FÉNYLAKK AB BELSŐ TÉRI, VIZES POLIURETÁN MÉLYALAPOZÓ-t vigyük fel. Ez lehet színes, vagy színtelen. A rostok telítése, a színezék több mm mélyen való bevitele mellett izoláló réteggént is szolgál, a világos színű bevonatok foltosodását meggátolja. Átszáradás után – kb. 1-2 óra – 2 vagy 3 réteg FÉNYLAKK B-vel vonjuk át, az igénybevétel függvényében. Az első lakk réteg után finoman csiszoljuk meg. Az átvonó réteg is lehet színes vagy színtelen.

Fa gyermekjátékokra 1 vagy 2 réteg lakkot vigyünk fel, a belső téri fa gyermekjátékok festésére előírt MSZ EN 71-3 szabvány előírásainak megfelelően. A lakkot használat előtt gondosan keverjük fel!

**Felhordható:** ecsettel, szórással, mártással, hengerrel, szivaccsal. Mindig vékony rétegben lakkozzunk, mert vastagabb réteg esetén a lakk megrogyhat, illetve narancshéjassá válhat és nem szárad alul rendesen át. A munka végeztével a szerszámok vízzel azonnal lemoshatóak. A megszáradt lakk már csak csiszolással távolítható el.

**Egészségügyi előírások:** kerülni kell a lakk bőrre vagy nyálkahártyára kerülését. A bőrre került terméket langyos, szappanos vízzel mossuk le. Ha a lakk szembe került, tartósan öblö-gessük langyos vízzel, ha szükséges, forduljunk szakorvoshoz. Használjunk gumikesztyűt és védőszemüveget.

S2 – Gyermek kezebe nem kerülhet.

S24/S25 – Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

S29 – szennyvízcsatornába (lefolyóba) önteni tilos!

**Kiszerezés:** 1, 5, 10 és 20 liter, műanyag kannában.

**ÉMI-TÜV SÜD tanúsítvány száma:** C-289539

Az alábbi követelményeknek, jogszabályoknak megfelel: 91/338/EEC, 2009/48/EK, 1907/2006/EK XVII. mellékletében korlátozás alá eső anyagot nem tartalmaz.

MSZ EN 71-3:2013, MSZ EN 71-9:2005+A1:2008 (2B, 2C, 2D, 2I)