



Pflege-Öl

Oldószerbázisú ápolóolaj fából készült teraszburkolatokra és kerti bútorokra




Szín	Elérhetőség			
	Mennyiség raklaponként	672	200	96
	Kiszerezés	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	1 x 5 l
	Göngyöleg típusa	fémkanna	fémkanna	fémkanna
	Göngyölegkód	01	03	05
	Terméksz.			
duglászfenyő	2645	■	■	■
színtelen	2652	■	■	■
teak	2653	■	■	■
vörösfenyő	2654	■	■	■
bangkirai	2655	■	■	■
különleges színek*	2656		■	■
* minimális rendelhető mennyiség: 5 l				

Anyagszükséglet

60-80 ml/m² rétegenként, a fa nedvszívó képességétől függően



Alkalmazási területek



- Kültéri és beltéri faanyagokra
- Nem mérettartó és félig mérettartó faszerkezetekre
- (Kerti) bútorra és fa teraszburkolatokra
- pl.: teak, bangkirai, massaranduba, iroko, tölgy, vörös- és duglászfenyő
- Hőkezelt faanyagra
- WPC-re, bambuszra és Resystára WPC-Imprägnier-Öl olajat kell használni

Tulajdonságok



- Víztaszító
- Időjárásálló és nedvességszabályzó
- Megvédi a fát a kiszáradástól
- A színezett termékek védenek a beszürküléstől



- Ragyogó színek
- Egyszerű feldolgozhatóság
- Felújítható csiszolás nélkül

Termékjellemzők

Kifolyási idő ISO 3 pohárból	> 63 mp
Kötőanyag	lenolaj
Sűrűség (20 °C)	0,85 g/cm ³
Kifolyási idő DIN 4 pohárból	> 17 mp 20 °C-nál
Szag	karakteres
Fényességi fok	matt

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- [Holzschutz-Grund* \(2066\)](#)
- [Holz-Entgrauer \(2641\)](#)
- [Holz-Tiefenreiniger \(2640\)](#)

* Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Előkészítés**■ Alapfelülettel szembeni követelmények**

A félig mérettartó és nem mérettartó faszervezetek nedvességtartalma max. 18%.

■ Előkészítés

Mivel a faanyagban lévő járulékos anyagok miatt a száradási idő hosszabb lesz, a faanyagot az első kezelés előtt pár hétig ki kell tenni az időjárás hatásainak, vagy Holz-Tiefenreiniger mélytisztítószerrel meg kell tisztítani.

A szennyeződéseket és a régi festékrétegeket mélytisztítással (pl.: Holz-Tiefenreinigerrel) maradéktalanul el kell távolítani.

A beszürkült fafelületeket Holz-Entgrauerrel kell tisztítani.

Az algásodást Grünbelag-Entferner*-rel kell megszüntetni.

A kültéri faanyagokat a kékülés és korhadás ellen Holzschutz-Grund* alapozóval kell előkezelni.

Feldolgozás**■ Feldolgozási feltételek**

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. +30 °C.

Az anyagot jól fel kell keverni.

Ecsetelés.

Teraszburkolatoknál az első réteget a faelem minden oldalára fel kell hordani.

A felhordást lazúrecsettel, széles ecsettel vagy (pamut) ronggyal, vékonyan, szálirányban kell elvégezni.

A be nem szívódott felületkezelő anyagot a felületről száraz ecsettel vagy ronggyal kb. 30 perc után le kell törölni.

Kb. 12 óra száradás után fel lehet hordani a második réteget.

A megkezdett göngyöleget gondosan vissza kell zárni és a maradékot a lehető legrövidebb időn belül fel kell használni.



Feldolgozási tudnivalók



Mintafelület készítésével ellenőrizhető a kompatibilitás, a tapadás és a végleges színárnyalat.

A tölgy, vörös cédrus, afzélia, vörösfenyő, akác stb. faanyagokból csapadék hatására a vízdékony járulékos anyagok kimosódhatnak és elszínezhetik a közelben lévő világos kövezetet és vakolatot.

A szintelen termék nem véd az UV-sugárzástól (a faanyag beszürkülhet), ezért csak ott használható, ahol a felületkezelt faelemek az időjárás viszontagságainak közvetlenül nincsenek kitéve (azaz napsugárzástól, csapadéktól és szélről védett helyeken). Ha időjárásnak kitétt kültéri helyeken szeretnénk szintelen bevonatot alkalmazni, az többszöri felhordással és rendszeres faápolással oldható meg.

Időjárásnak kitétt helyeken a felületkezelést évente egyszer fel kell újítani.

A színek a színekódokban megadott fajokhoz vannak beállítva, de más fajokra is problémamentesen használhatók. A végleges szín ebben az esetben eltérhet a színkártyától.

Öngyulladásveszély (a DGUV balesetbiztosító 209-046 sz. tájékoztatása szerint)! Nem használható egy légtérben nitrocellulózt (NC) tartalmazó lakkokkal és pácokkal. A beszennyeződött textíliát (pl. törülörongyot, munkaruhát, porfogótartályt) tűzálló hulladéktartályban kell gyűjteni és tűzálló módon (víz alatt) ártalmatlanítani.

■ Száradás

Porszárás: kb. 4 óra után

Átdolgozható: kb. 12 óra után

A megadott értékek 20 °C-on és 65%-os relatív páratartalom mellett értendők.

Az alacsonyabb hőmérséklet, a kisebb légcseré és a magasabb páratartalom lassíthatja a száradást.

■ Hígítás

Felhasználásra kész.

Tudnivalók

Gyalult vörösfenyő- és a magas gyantatartalmú tűlevelű faanyagoknál, különösen ritka évgyűrűszerkezetnél, ághelyeknél és gyantában gazdag kései pásztknál csökkenhet a felületkezelő anyag tapadása és az időjárással szembeni ellenálló képessége. Ebben az esetben rövidebb karbantartási és felújítási időközökkel kell számolni. Ez elkerülhető, ha a faanyag még a felületkezelés előtt időjárási hatásoknak van kitéve, vagy a felület előkészítése durva csiszolással (pl.: P80) történt. Az így előkészített felületek érdessége megközelíti a fűrészelt felületű faanyagokét, ezért hosszabb karbantartási és felújítási időközökkel lehet számolni.

A medencék közelében található teraszburkolaton a klór, a tisztítószer és a nedvesség fokozott hatása miatt csökkenhet a bevonat tapadóképessége és az időjárási hatásokkal szembeni ellenállása. Ezekon a területeken rövidebb karbantartási és javítási időközökkel kell számolni.

Munkaeszközök és tisztításuk




Lazúrecset, széles ecset, pamutrongy

A munkaeszközöket használat után azonnal ecsettisztítóval (Verdünnung & Pinselreiniger) kell elmosni.

A tisztítási hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti göngyölegben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 5 évig.

**Biztonság/előírások**

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

A biocid termékekről szóló rendelet

* Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

VOC-tartalom (2004/42/EK Decopaint-irányelv)

EU határérték erre a termékre (A/f kategória): max. 700 g/l (2010).
Ez a termék legfeljebb 700 g/l VOC-t tartalmaz."

VOC	
Kat.	A/f
2010:	700g/l
max.:	700g/l

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek.

Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.